






## Frezy VHM (powłoki)

Oznaczenie			Twardość	Grubość	Max temperatura pracy	Współczynnik tarcia po stali	Kolor powłoki
Piktogram	serii	wg HRc	(HV)	(mm)	( °C )		
	General	45	3200	2.5-3	750	0.30	Czarny
	Gold	55	3600	3	850	0.45	Miedziany
	Gold+	60	3600	3	850	0.45	Miedziany
	Blue	65	42 (GPA)	3	1200	0.40	Niebieski
	INOX	60	3800	4	1200	0.50	Ciemno szary